



Detalles constructivos

Almacenamiento térmico de hielo

Detalles constructivos

La batería está fabricada en tramos continuos de **tubería lisa de acero de primera calidad**, galvanizado en caliente tras la fabricación. Diseñado para una presión operativa máxima de 10 bar (glicol) o 22 bar (amonio) según PED.

Todas las baterías se suministran con **protección contra la corrosión interna de baterías** de BAC, con el fin de asegurar una protección óptima frente a la corrosión interna y una calidad garantizada.



¿Desea saber más sobre los detalles de construcción de la batería de hielo TSC? Póngase en contacto con su [representante de BAC local](#).